

**SINTESIS NANOPARTIKEL MAGNETIK $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ CORE-SHELL
TERMODIFIKASI GLUTAMAT UNTUK ADSORPSI ION [AuCl_4^-]**

Afrianti S.Lamuru
18/433808/PPA/05623

INTISARI

Telah dilakukan sintesis nanopartikel $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ core-shell termodifikasi glutamat (Glu) sebagai adsorben selektif untuk ion $[\text{AuCl}_4^-]$. Nanopartikel Fe_3O_4 disintesis melalui metode sonokimia-kopresipitasi dan selanjutnya dilapisi dengan SiO_2 menggunakan metode sol-gel. APTMS digunakan sebagai agen penghubung untuk modifikasi nanopartikel $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ menggunakan glutamat dengan direaksikan dengan glutaraldehid sebagai agen taut silang kemudian direaksikan dengan ion glutamat yang berasal dari monosodium glutamate (MSG). Spektrofotometer *Fourier Transform Infrared* (FT-IR), *X-Ray Diffractometer* (XRD), *Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray* (SEM-EDX) dan *Transmission Electron Microscope* (TEM) digunakan untuk mengkarakterisasi adsorben. Adsorpsi ion $[\text{AuCl}_4^-]$ dilakukan dalam sistem *batch* pada variasi parameter uji diantaranya pH, massa, waktu kontak dan konsentrasi awal adsorbat. Konsentrasi ion adsorbat sebelum dan sesudah adsorpsi dianalisis menggunakan *Atomic Absorbance Spectrophotometer* (AAS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adsorben $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{Glu}$ berhasil di sintesis. Hasil analisis FTIR yang memperlihatkan adanya puncak yang teramat sebagai interaksi antara Glu dengan $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ melalui APTMS dan gluataraldehid, hasil difraktogram menunjukkan puncak spesifik dari Fe_3O_4 dan Glu. Hasil analisis TEM dan EDX adsorben menunjukkan $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{Glu}$ berukuran 14,7 nm dengan kandungan unsur Fe, Si,O, C dan N sebesar 16,95%, 1,53%, 39,10% , 38,56% dan 3,86 %. Kondisi optimum adsorpsi ion $[\text{AuCl}_4^-]$ tercapai pada pH 2 menggunakan massa adsorben 8 mg dan konsentrasi ion $[\text{AuCl}_4^-]$ 60 mg L^{-1} dengan waktu kontak 24 jam. Adsorpsi mengikuti isoterm Langmuir dan kinetika orde dua semu dengan kapasitas adsorpsi optimum 162,2 mg g^{-1} dan energi adsorpsi 25,0145 kJ mol^{-1} . Desorpsi dilakukan dengan menggunakan thiourea 0,005 mol L^{-1} dalam larutan 1 M HCl dengan persentase desorpsi sebesar 98,2% dan Adsorben selektif terhadap ion $[\text{AuCl}_4^-]$ 60 mg L^{-1} pada sistem larutan yang mengandung ion Cu^{2+} , Ni^{2+} , dan Zn^{2+} .

Kata kunci: Nanopartikel, magnetit, adsorpsi, ion $[\text{AuCl}_4^-]$, glutamat



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

SINTESIS NANOPARTIKEL MAGNETIK Fe₃O₄/SiO₂ CORE-SHELL TERMODIFIKASI GLUTAMAT
UNTUK ADSORPSI ION

[AuCl₄]⁻

AFRIANTI. S. LAMURU, Drs. Roto, M. Eng., Ph. D.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**SYNTHESIS OF Fe₃O₄ /SiO₂ CORE-SHELL MAGNETIC
NANOPARTICLES MODIFIED WITH GLUTAMATE FOR
ADSORPTION OF ION [AuCl₄]⁻**

ABSTRACT

A Study on the synthesis Fe₃O₄ /SiO₂ core-shell nanoparticles modified with glutamate for selective [AuCl₄]⁻ ion adsorbent has been performed. The Fe₃O₄ nanoparticles were synthesized by the sonochemical-coprecipitation method and were coated with SiO₂ by the sol-gel method. APTMS is used as a coupling agent for modification of Fe₃O₄ / SiO₂ nanoparticles with glutamate by reacting with glutaraldehyde as a crosslinking agent and reacted with glutamate. Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectrophotometer, X-Ray Diffractometer (XRD), Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) and Transmission Electron Microscope (TEM) ware used to characterize the products. The [AuCl₄]⁻ adsorption was performed in the batch system by variations of pH, mass, contact time and initial adsorbate concentration. The concentration of [AuCl₄]⁻ in the solution before and after adsorption was analyzed using Atomic Absorption Spectrometer (AAS).

The analytical results suggest that Fe₃O₄/SiO₂/Glu adsorbent was successfully synthesized. The XRD patterns show specific peaks of Fe₃O₄. The TEM data indicate that Fe₃O₄/SiO₂/ Glu has a size 14.7 nm. The EDX analysis gives Fe, Si, O, C, and N percentages of 16.95, 1.53, 39.10, 38.5, and 3.86%, respectively. The optimum conditions for the [AuCl₄]⁻ ions adsorption was reached at pH 2, [AuCl₄]⁻ initial concentration of 60 mg L⁻¹, and contact time of 24 h. The adsorption follows the Langmuir isotherm and pseudo-second-order kinetics with an optimum adsorption capacity of 162.2 mg g⁻¹ and adsorption energy of 25,0145 kJ mol⁻¹. Thiourea of 0.005 mol L⁻¹ in 1 M HCl solution was capable to desorb 98.2% and the test also gave a good [AuCl₄]⁻ selectivity over Cu²⁺, Ni²⁺, and Zn²⁺ ions.

Keywords: Nanoparticles, magnetite, adsorption, ion [AuCl₄]⁻, glutamate